FICHE TECHNIQUE

Référence technique : VW03001WP

Classification : **famille I – Classe 7c**

Date : 24 Septembre 2014   Indice : 001



PRIMAIRE PASSIREX JAUNE BASE A

Code article : VYS10725J

Fonction : Peinture Primaire d'adhérence

Supports d'application : Applications sur acier dégraissé, dégraissé et phosphaté, acier galvanisé ou electrozingué puis dégraissé, aluminium et ses alliages dégraissés, déroché, inox.

Présentation : Peinture primaire réactive 2 composants solvantée

Matériel d'application : Pulvérisation pneumatique

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DU PRODUIT

	A la livraison
• Masse volumique	0,88 ± 0,03 g/ml
• Extrait sec en poids	19 ± 3 %
• Extrait sec en volume	21 ± 3 %
• Pot life	≤ 10h
• COV en g/L	Environ 730 g/L
• Finesse	≥ 7 soit ≤ 30 µm

MODE D'EMPLOI

• Référence Base :	VW03001WP / VYS10725J
• Référence Durcisseur :	DC03002 / DUS70149C
• Référence Diluant :	DL03034 / SOS80081C
• Ratio Mélange en Poids (Base/Durcisseur) :	100/100 / 0 à 10
• Ratio Mélange en Volume (Base/Durcisseur) :	1/1 / 0 à 0,1

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax :   +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815



MISE EN ŒUVRE

• Diluants préconisés	DL03034 / SOS80081C
• Mise en œuvre :	Mélanger avant emploi puis ajouter le diluant lentement sous agitation (de 0 à 10%). Le produit est alors prêt à l'emploi.
• Viscosité d'application	16 ± 2s Coupe Afnor n°4 à 20°C
• Conditions d'application :	Support : 5°C à 30°C Atmosphère : 10°C à 35°C Hygrométrie maximale : %HR < 75
• Mode et durée de séchage :	Séchage à T° ambiante (23°C et 55% d'humidité relative) pour un film de 8µm: Hors poussière : 3 à 5 min Hors toucher : 5 à 10 min Apparent complet : 10 à 15 min Temps de recouvrement minimum : 30min Temps de recouvrement maximum : 72h
• Diluant de nettoyage :	DL03051 / SOS80082C

CARACTERISTIQUES DU FEUIL SEC

- Epaisseur du feuil sec : 8 ± 2 µm
- Adhérence : Peigne de 1 mm - Cot. 0
- NB : la coloration éventuelle du DC3002 n'altère en rien les caractéristiques physiques et mécaniques du produit.

STOCKAGE ET PEREMPTION

- Températures limites de stockage : -5°C à 40°C sous abri.
- Délai de péremption : 12 mois en emballage clos d'origine

HYGIENE ET SECURITE

- Se reporter à la fiche de données de sécurité du produit

Beckers Group
Becker Industrie
40 rue du Champ de Mars - B.P. 34
42601 Montbrison Cedex
France

Phone : +33 (0)4 77967050
Fax : +33 (0)4 77967070
info-fr@beckers-group.com
www.beckers-group.com

SAS au capital de 4.500.000 Euros
R.C.S. Saint-Etienne : 381 035 815
Code APE 2030 Z
N°TVA CEE FR 93 381 035 815